

Comparación vida útil de boquillas

Comparacion de vida util			
Aproximado de horas de vida util			
Material de la boquilla	Granalla esferica / angular	Arena	Oxido de aluminio
Carburo de tungsteno	500-800	300-400	20-40
Carburo de silicio	500-800	300-400	50-100



Blasting S.A. Int. Amaro Avalos 3176 Munro (B1605EBX). Bs. As., Argentina
Tel. (54-11) 4762 2718 líneas rotativas. **Fax** (54-11) 4756 0217
email: info@blasting.com.ar / **web:** www.blasting.com.ar