

■ Selección del Abrasivo

Selección del Abrasivo					
Rugosidad RT	Arena	Granalla Angular	Granalla Esferica	Garnet	Oxido de Aluminio
12.5 micrones	80 / 20	G-200	-	100	120
25 micrones	30 / 60	G-80	S-110	80	100
37.5 micrones	16 / 35	G-50	S-170	36	50
50 micrones	16 / 35	G-40	S-230	36	36
62.5 micrones	8 / 35	G-40	S-280	16	24
75-100 micrones	8 / 20	G-25	S-330 o 390	16	16



Blasting S.A. Int. Amaro Avalos 3176 Munro (B1605EBX). Bs. As., Argentina

Tel. (54-11) 4762 2718 líneas rotativas. **Fax** (54-11) 4756 0217

email: info@blasting.com.ar / **web:** www.blasting.com.ar